



TECIDO SCREEN FIT (Col. 255)



CARACTERÍSTICAS

- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
- ANTIBACTÉRIA
- SEM IMPACTO AMBIENTAL
- ANTICHAMAS
- QUALIDADE DO AR
- GARANTIA DE 10 ANOS

CERTIFICAÇÕES



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fator de Abertura (Média)	3%	Método Microscópio
Composição da Fibra	81,9% Green PVC	ISO 1833-1:2006
	18,1% Poliéster	
Peso	434,9 g/m ²	ISO 3801-1977
Espessura	0,36 mm	ISO 5084-1996
Diâmetro do Fio	0,2 mm	-
Entrelaçamento	52.0 linhas/5cm (Longitudinal)	ISO 7211/2-1984
	46.0 linhas/5cm	
Color Fastness (Estabilidade da cor)	8 graus	ISO 105 B02:1994
Força de Tensão	174 x 157 Urdidura x Trama (daN/5cm)	ISO 1421-1998
Força de Rompimento	8,5 x 7,3 Urdidura x Trama (daN)	ISO 4674-1977

Cores	Ts	Rs	As	Tuv	Tlv	C/S %	
						1/8" CL	1/4" CL
White – 001	22	67	11	5	17	0,36	0,35
Ivory – 003	21	57	22	3	16	0,41	0,40
Gray – 004	14	47	39	4	10	0,45	0,43

Ts: Transmissão Solar
Tlv: Transmissão de Luz Visível
Tuv: Transmissão Ultra-Violeta
C/S: Coeficiente de Sombreamento
Rs: Reflexão Solar

As: Absorção Solar
CL: Vidro Limpo
LE: Lado Escuro
LC: Lado Claro